



**Bresciana Marmi s.r.l.**

Via Risorgimento, 78/A - 36070 San Pietro Mussolino (VI)

07

## BOTTICINO FIORITO

### UNI EN 12057:2005 marmette modulari di pietra naturale per rivestimenti

Descrizione petrografica (UNI EN 12407:03): pelmicrite dolomitizzata

Reazione al fuoco (valore dichiarato secondo Decisione 96/603/EC): Classe A1

#### RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372:01):

Carico di rottura (valore minimo atteso): 12,3 MPa

Carico di rottura (valore medio): 15,4 MPa

Deviazione standard: 1,54

(dopo la prova di gelo/disgelo secondo UNI EN 12371:03):

Carico di rottura (valore minimo atteso): 10,0 MPa

Carico di rottura (valore medio): 13,6 MPa

Deviazione standard: 1,92

Variazione della resistenza a flessione dopo i cicli di gelo e disgelo: 12 %

Materiale non gelivo

Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica (UNI EN 13755:02): 0,3 %

Massa volumica apparente (UNI EN 1936:01) (valore medio): 2670 Kg/m<sup>3</sup>